

フォークアートフェルト
Folk-Art Felt
●品質/ポリエステル100%
●規格/90cm×50m乱
20色
厚さ1.9mm

【特殊加工性】

- 熱処理加工：
ヒートカット・加熱融着・加熱成形
- 高周波加工：
ウェルダー加工・高周波ミシン加工

フォークアートフェルト
Folk-Art Felt

項目	水試験		洗濯試験		摩擦試験		耐光試験	
	JISL0846A	JIS0844A-2	JISL0849	JISL0849	JISL0842	JISL0842	JISL0842	JISL0842
色番号	変退色	汚染	変退色	汚染	乾布	湿布	20時間	20時間
B-20	5	4.5	5	4.5	5	5	5	4以上
B-21	5	4.5	5	4.5	5	5	5	4以上
B-22	5	4.5	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4以上
B-23	5	4.5	5	5	4.5	4.5	4.5	4以上
B-24	5	4.5	5	4.5	5	5	5	4以上
B-40	5	5	5	5	4.5	4.5	4.5	4以上
B-41	5	4.5	5	5	5	5	5	4以上
B-43	5	4.5	5	5	4.5	4.5	4.5	4以上
B-50	5	5	5	5	5	5	5	4以上
B-51	5	4.5	5	5	5	5	5	4以上
B-52	5	5	5	5	5	5	5	4以上
B-72	5	5	5	5	5	5	5	4以上
G-25	5	4.5	5	5	5	5	5	4以上
G-35	5	5	5	5	5	5	5	4以上
G-45	5	5	5	5	5	5	5	4以上
S-15	5	5	5	4.5	5	5	5	4以上
S-25	5	5	5	5	5	5	5	4以上
S-55	5	5	5	5	5	5	5	4以上
S-75	5	5	5	5	5	5	5	4以上
S-76	5	5	5	5	4.5	4.5	4.5	4以上

※プレスはあて布をし、水・霧をかけずにアイロンをおかけ下さい。

※上記データーは見本織生地検査の結果によるもので現物の保証値ではありません。

※加工ロットによりデーター・色相に多少のブレが生じることがあります。

※製品仕様により厳密なデーターご入用の折は使用現反生地の検査【有償】をお申し出下さい。

※裁断・縫製の際は必ず反取りを厳守下さい。

※裁断・縫製後のクレームはご容赦下さい。

※この素材は現在の染色技術では摩擦・水ぬれ等による多少の脱色は避けられません。

※特別色（新色・別色）に関しましては、2反単位で試洗承ります。

